

### 3 Prüfverfahren

DIN 51130

Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene.

P CEN/TS 16165

Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Ermittlungsverfahren

### 4 Prüfergebnisse

**Bestimmung des Neigungswinkel – Methode DIN 51130,  
P CEN/TS 16165 (Verfahren B)**

Fußbodenbelag Bezeichnung	Neigungswinkel-Mittelwert DIN 51130 Klassifizierung Schuhe	
	VZ 030150572 (TPUP taktile Aufmerksamkeitsplatten)	23,3°
VZ 030150573 (TPU taktile Aufmerksamkeitsnoppen)	21,3°	R11
VZ 030150574 (TPU taktile Leitstreifen)	14,7°	R10
VZ 030150575 (TPUP taktile Leitplatten)	17,5°	R10

